

Super
Cruise

Super
Cruise

高性能プレジャーボート用船底塗料

スーパークルーズ



関西ペイントマリン株式会社



高性能プレジャーボート用船底塗料
スーパークルーズ

		Super Cruise 01 スーパークルーズ 01	Super Cruise 02 スーパークルーズ 02
特長	特長	<ul style="list-style-type: none"> ●暖海域でもパワー発揮 ●加水分解による均一な溶解性 ●厚塗り可能で速乾性 ●あらゆる旧塗膜との優れた付着性 	<ul style="list-style-type: none"> ●河口付近 汽水域でもパワー発揮 ●水和分解(自己研磨性)で安定した防汚力 ●確かな経済性
	タイプ	防汚塗料(加水分解系)	防汚塗料(水和分解系)
	容量	既調合 (2.4L)	既調合 (2.4L)
	カラー	レッド、ブルー、ブラック	レッド、ブルー、ブラック
膜厚・塗布量	乾燥膜厚	50μm(標準値)	50μm(標準値)
	ウェット膜厚	113μm	107μm
	理論塗布量*	0.107L/㎡	0.104L/㎡
乾燥時間*	指触乾燥	5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分	5℃:15時間 20℃:1時間 30℃:30分
	硬化乾燥	5℃:4時間 20℃:3時間 30℃:3時間	5℃:5時間 20℃:4時間 30℃:3時間
	注水時間	5℃:12時間 20℃:10時間 30℃:8時間	5℃:6時間 20℃:5時間 30℃:4時間
塗装間隔	M I N	5℃:5時間 20℃:4時間 30℃:4時間	5℃:6時間 20℃:5時間 30℃:4時間
塗装方法		エアレススプレー シンナー希釈率:0~5%(外割り) ハケ、またはローラーブラシも可	エアレススプレー(チップNo.163T-721) シンナー希釈率:0~5%(外割り) ハケ、またはローラーブラシも可

※備考 ①上記乾燥時間は標準乾燥膜厚50μmでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますのでご注意ください。
②理論塗布量はISO3233:1988から算出しております。
③(スーパークルーズ02の場合)パラストイングまでの再短時間は硬化乾燥時間と同じです。

※ご使用頂くお客様に
このカタログに記載された性能値は、当社に規定された試験方法により得られたものであり、お客様のご使用条件におけるすべての性能を保証するものではありません。製造物責任法、消防法、労働安全衛生法、毒劇物取扱法、その他関係法律規則を厳守し、製品に表示した注意事項に従って適切に取扱ってください。
なお、製品のご使用に際しては、本製品の安全データシート(SDS)をご覧ください。

関西ペイントマリン株式会社

北日本営業所 / 〒061-3244 北海道石狩市新港南2丁目718-4

TEL.0133-60-2888 FAX.0133-60-2880

青函事務所 / TEL.080-2246-6645 FAX.0138-49-7375

気仙沼事務所 / TEL.090-7908-0054 FAX.0226-42-4770

東京営業所 / 〒144-0045 東京都大田区南六郷3丁目12-1

TEL.03-6758-2212 FAX.03-6758-2213

大阪営業所 / 〒532-0031 大阪市淀川区加島1丁目37-56 FM加島ビル4F

TEL.06-6100-6666 FAX.06-6100-6669

尾道営業所 / 〒729-0105 広島県福山市南松永町3丁目100番-1

TEL.084-933-9264 FAX.084-933-9267

今治営業所 / 〒794-0032 愛媛県今治市天保山町2丁目1-9

TEL.0898-33-0703 FAX.0898-33-0713

福岡営業所 / 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目5-8

TEL.092-437-8130 FAX.092-437-8131

長崎事務所 / 〒851-2108 長崎県西彼杵郡津町日並郷3607-1

TEL.095-882-6772 FAX.095-882-6773

大分事務所 / 〒875-0041 大分県臼杵市大字臼杵2-107-604 栄和産業ビル1F

TEL.0972-64-0888 FAX.0972-64-0889

技術本部 / 〒661-8555 兵庫県尼崎市神崎町33-1

TEL.06-6499-2145 FAX.06-6499-2161