

新スリーエルNo.2000 白

分類No. N02067

製品説明

銅を含まない加水分解形防汚塗料で防汚性能に優れています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。

系統

防汚塗料(加水分解形)

用途

漁船用防汚塗料

適用部位

外板水線

製品情報

色調	ホワイト
光沢	艶無し
Volume Solid (%) 理論値	45
取得認定	

混合比率	-
内容量(荷姿)	20kg
荷姿形態	既調合
適合下塗	エポマリンACマーク2, シーラバンAC HB, 他
適合上塗	-

使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①高圧清水で洗浄し、塩分、スライム、ゴミ等を除去、残存塩分濃度は30mg/m ² 以下。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物は、マジックロン等を使用して物理的に除去。 ③グリース、潤滑油、油分が付着している場合、溶剤を染み込ませたウエス等で拭き取り。
適用シンナー	シンナーNo_16
希釈率_推奨値	0-5% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-727
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	100	(-	μm)
ウェット膜厚	221	(-	μm)
理論塗付量	0.302	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)				
指触乾燥時間(時間)	30分	20分	15分	10分
硬化乾燥時間(時間)	2	1.5	1	30分
注水可能時間(時間)	12	11	10	8
最小塗装間隔(時間)	10	8	5	4
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 25

安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

- 備考
- ① 膜厚につきましては、運行条件により異なるため、弊社にご相談下さい。
 - ② 上記乾燥時間・塗装間隔は推奨最大乾燥膜厚100 μ mでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。
 - ③ バラストイングまでの最短時間は硬化乾燥時間と同じです。
 - ④ 理論塗布量はISO3233:1998から算出しております。

- 免責事項
- ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
 - ② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
 - ③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。