KANSAI PAINT 関西ペイントマリン

シーラバン2号

分類No.　N02097

製品説明

抽出形防汚塗料で防汚性に優れています。IMO/AFS条約に適合した環境への負荷の少ない防汚塗料です。外航・内航船共に適しています。

系統
防汚塗料（抽出形）

用途
外航・内航船用防汚塗料

適用部位
外板船底

製品情報

色調	赤さび
光沢	艶無し
Volume Solid (%) 理論値	47
取得認定	
混合比率	–
内容量（荷姿）	20kg
荷姿形態	既調合
適合下塗	エポマリンACマーク2, ビニテクトプライマー, アペックスAC, 他
適合上塗	–

使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①高圧清水で洗浄し、塩分、スライム、ゴミ等を除去、残存塩分濃度は50mg／㎡以下。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物は、マジックロン等を使用して物理的に除去。 ③グリース、潤滑油、油分が付着している場合、溶剤を染み込ませたウエス等で拭き取り。
適用シンナー	シンナーNo_7
希釈率_推奨値	0ー10%（外割り）
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-719
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	40	(	-	μm)
ｳｪｯﾄ膜厚	86	(	-	μm)
理論塗付量	0.139	(	-	kg/㎡)

乾燥硬化時間（推奨膜厚適用時）

（塗装間隔は同種塗料の場合）

	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間(時間)				
指触乾燥時間(時間)	1.5	1.5	30分	30分
硬化乾燥時間(時間)	4	4	3	2
注水可能時間(時間)	6	6	5	4
最小塗装間隔(時間)	5	5	3	3
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限　　9ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(℃)　　28

安全・取り扱い注意事項

①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意下さい。
③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹸を使用し充分な水で洗い落として下さい。
④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考　　①膜厚につきましては、運行条件により異なるため、弊社にご相談下さい。
②上記乾燥時間・塗装間隔は標準乾燥膜厚40μmでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。
③バラスティングまでの最短時間は硬化乾燥時間と同じです。
④理論塗布量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項　①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合が御座います。宜しくご了承下さい。