

**エポマリンBTD**

分類No. N03010

**製品説明**

二液型エポキシ上塗り塗料で防食性、耐油性、耐薬品性に優れた製品です。

**系統**

エポキシ系塗料

**用途**

上塗り塗料

**適用部位**

水線、外舷、デッキ、上構、居住区、ホールド(ドライカーゴ)

**製品情報**

色調	白、黒、赤さび、各色
光沢	半艶
Volume Solid (%) 理論値	50
取得認定	SOLAS(IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性)NK and JG and MED(BV)), FDA
混合比率	(ベース:硬化剤=5:1 重量比)
内容量(荷姿)	18kgセット(15kg・3kg)
荷姿形態	2液形
適台下塗り	エポマリンAC(M), エポマリンAC(M)HS, エポマリンEX500, エポマリンプライマー, 他
適台上塗り	—

**使用方法**

推奨素地調整 ①塗装面の下地塗膜をエアブロー等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。  
②エアブロー等で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。

適用シンナー シンナーNo\_17

希釈率\_推奨値 0-3% (外割り)

塗装方法 エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。

推奨エアレスチップ 163T-621/623

推奨二次圧 10-15MPa

## 推奨膜厚

乾燥膜厚	40	(	-	μm)
ウェット膜厚	80	(	-	μm)
理論塗付量	0.106	(	-	kg/m <sup>2</sup> )

## 乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間(時間)	12	10	8	6
指触乾燥時間(時間)	4	3	2	2
硬化乾燥時間(時間)	24	16	10	8
注水可能時間(時間)	-	-	-	-
最小塗装間隔(時間)	24	16	10	8
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

## その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

主剤引火点(°C) 22

硬化剤引火点(°C) 25

### 安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

### 備考

- ① 混合比を正確に、良く攪拌してご使用下さい。
- ② 理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

### 免責事項

- ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
- ② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
- ③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。