

エポマリン FW100上塗**分類No. N03031****製品説明**

二液型エポキシ塗料で耐清水性、長期防食性などに優れた性能を有し、飲料水の水質に悪影響を及ぼしません。

系統

エポキシ系塗料

用途

清水タンク用防食塗料

適用部位

飲料水タンク、清水タンク、蒸留水タンク

製品情報

色調 グレー

光沢 艶無し

Volume Solid (%) 理論値 59

取得認定 JWWA K135-1989 規格適合品(認定未取得)

混合比率 (ベース:硬化剤=7:1重量比)

内容量(荷姿) 20kgセット (17.5kg+2.5kg)

荷姿形態 2液形

適台下塗 エポマリン FW100下塗

適台上塗 -

使用方法

推奨素地調整 ①塗装面の下地塗膜をエアブロー等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。
②エアブロー等で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。

適用シンナー シンナーNo_30

希釈率_推奨値 0-5% (外割り)

塗装方法 エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。

推奨エアレスチップ 163T-623/723

推奨二次圧 10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	125	(-	μm)
ウェット膜厚	211	(-	μm)
理論塗付量	0.28	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (推奨膜厚適用時)

(塗装間隔は同種塗料の場合)

	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間(時間)	-	16	8	6
指触乾燥時間(時間)	-	2	2	1
硬化乾燥時間(時間)	-	16	10	8
注水可能時間(時間)	-	14日	7日	5日
最小塗装間隔(時間)	-	24	16	12
最大塗装間隔(日)	-	7日	7日	7日
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

主剤引火点(°C) 22

硬化剤引火点(°C) 8.5

安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考

- ① 混合比を正確に、良く攪拌してご使用下さい。
- ② 注水までは換気条件下で7日以上(20°C)の養生を行って下さい。
- ③ その後、アク抜きを充分に行ってください。少なくとも、2日以上の漲水を3回以上繰返しアク抜き後、ホースによる水洗を行ってください。
但し、アク抜きの効果は塗装膜厚、乾燥条件、温度その他により変動しますので、更にアク抜き作業の繰返しが必要な場合があります。
- ④ 低温形硬化剤を用意しております。
- ⑤ 上記乾燥時間は標準乾燥膜厚125 μ mでの数値を示しています。
- ⑥ 理論塗布量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項

- ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
- ② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
- ③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。