

エポマリン スクラッチガード

分類No. N03050

製品説明

二液型エポキシ塗料で長期防食性、耐摩耗性、耐スリ傷性などに特に優れた性能を有します。バラスト兼用ホールドにも適用可能です。

系統

エポキシ系塗料

用途

ホールド用耐ダメージ塗料

適用部位

ホールド

製品情報

色調	グレー、ブラウン
光沢	艶無し
Volume Solid (%) 理論値	72
取得認定	SOLAS(IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性) NK, MED(BV), FDA
混合比率	(ベース:硬化剤=90:10 重量比)
内容量(荷姿)	20kgセット (18kg・2kg)
荷姿形態	2液形
適台下塗	-
適台上塗	-

使用方法

推奨素地調整	鋼板面: グレード Sa2 1/2 (ISO 8501-1:1988) 以上。
適用シンナー	シンナーNo_17
希釈率_推奨値	0-5% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-623/723
推奨二次圧	10-25MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	150	(150 - 200	μm)
ウェット膜厚	209	(209 - 279	μm)
理論塗付量	0.323	(0.323 - 0.431	kg/m^2)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)	8	6	4	3
指触乾燥時間(時間)	12	8	5	3
硬化乾燥時間(時間)	48	24	16	12
注水可能時間(時間)	-	-	-	-
最小塗装間隔(時間)	48	24	16	12
最大塗装間隔(日)	7日	7日	7日	7日
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

主剤引火点(°C) 23.8

硬化剤引火点(°C) 25

安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考

- ①混合比を正確に、良く攪拌してご使用下さい。
- ②上記乾燥時間は標準乾燥膜厚150 μ mでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。
- ③上塗塗料との重ね塗りについては、別途お問合せ下さい。
- ④理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項

- ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
- ②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
- ③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。