

ニューフォルテ DX

分類No. N04050

製品説明

低VOC二液型エポキシ塗料で長期防食性、耐海水性、などに優れた性能を有します。厚塗り性、タールエポキシ旧塗膜への付着性に優れています。

系統

変性エポキシ系塗料

用途

防食塗料

適用部位

ホールド、バラスタタンク

製品情報

色調 グレー、赤さび

光沢 艶無し

Volume Solid (%) 理論値 86

取得認定 FDA

混合比率 (ベース:硬化剤=88.5:11.5 重量比)

内容量(荷姿) 20kgセット (17.7kg+2.3kg)

荷姿形態 2液形

適台下塗 -

適台上塗 -

使用方法

推奨素地調整	タールエポキシなど旧塗膜への補修: 全面ウォータージェット 5,000psi以上、発錆部へは15,000psi以上で処理する。鋼板面: グレード Sa2 1/2 (ISO 8501-1:1988) 以上、表面粗度 30~75 μm Rz (ISO 8503-2)。
適用シンナー	シンナーNo_17
希釈率_推奨値	0-3% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-521/727
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	250	(100 - 250 μm)
ウェット膜厚	290	(116 - 290 μm)
理論塗付量	0.428	(0.171 - 0.428 kg/m^2)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)	-	3	1.5	0.5
指触乾燥時間(時間)	-	12	8	3
硬化乾燥時間(時間)	-	30	16	12
注水可能時間(時間)	-	7日	5日	5日
最小塗装間隔(時間)	-	30	16	12
最大塗装間隔(日)	-	7日	7日	7日
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

