

ニューフォルテバリアー

分類No. N04070

製品説明

低研掃形無溶剤パテ(エポキシ)塗料で長期防食性に優れた性能を有します。厚塗り性(2mm)に優れ湿潤面に塗装が可能で、腐食の著しい部分の補修に適しています。

系統

特殊エポキシ系塗料

用途

防食塗料

適用部位

デッキ、タンク

製品情報

色調 オリーブグリーン

光沢 艶無し

Volume Solid (%) 理論値 100

取得認定 FDA

混合比率 (ベース:硬化剤 = 2:1 重量比)

内容量(荷姿) 3kgセット (2kg・1kg)

荷姿形態 2液形

適台下塗 -

適台上塗 ニューフォルテDXなど

使用方法

推奨素地調整 鋼板面: グレード Sa2 (ISO 8501-1:1988) 以上。最小要件としてST3も可。

適用シンナー 洗浄のみ シンナーNo.17

希釈率_推奨値

塗装方法 特殊ローラー、または特殊ハケ、ヘラシンナー希釈禁止

推奨エアレスチップ

推奨二次圧 --

推奨膜厚

乾燥膜厚	2000	(-	μm)
ウェット膜厚	2000	(-	μm)
理論塗付量	3.1	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)	3	2	1	0.5
指触乾燥時間(時間)	16	12	5	2
硬化乾燥時間(時間)	48	36	16	8
注水可能時間(時間)	48	36	16	8
最小塗装間隔(時間)	48	36	16	8
最大塗装間隔(日)	7日	7日	7日	7日
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

主剤引火点(°C) 67

硬化剤引火点(°C) 52

安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考

- ①混合比を正確に、良く攪拌してご使用下さい。
- ②可使時間が短いので、混合後速やかに使用して下さい。
- ③特徴、簡単な使用方法については、別刷のパンフレットを御参照下さい。
- ④理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項

- ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
- ②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
- ③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。