

ヒートリフレックス(U)

分類No. N09011

製品説明

二液型ウレタン系遮熱上塗り塗料です。遮熱性能が高く、被塗面の温度上昇を抑えることができます。光沢があり仕上がり感に優れ、光沢感は長期間保持されます。

系統

ウレタン系塗料

用途

遮熱タイプ上塗り塗料

適用部位

上構外部、デッキなど

製品情報

色調 グレー、ダークグリーン

光沢 艶有り

Volume Solid (%) 理論値 42

取得認定

混合比率 (ベース:硬化剤=85:15重量比)

内容量(荷姿) 16kgセット(13.6kg・2.4kg)

荷姿形態 2液形

適台下塗 ヒートリフレックス(U)中塗

適台上塗 -

使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。
適用シンナー	シンナーNo_ 10
希釈率_推奨値	0-20% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-615
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	40	(-	μm)
ウェット膜厚	96	(-	μm)
理論塗付量	0.116	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間(時間)	8	6	5	3
指触乾燥時間(時間)	2	1.5	1	1
硬化乾燥時間(時間)	16	12	10	6
注水可能時間(時間)	-	-	-	-
最小塗装間隔(時間)	24	20	16	10
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

