

ヒートリフレックス(UM) 中塗

分類No. N09012

製品説明

弱溶剤タイプの二液型ウレタン系遮熱中塗り塗料です。遮熱性能が高く、被塗面の温度上昇を抑えることができます。光沢があり仕上がり感に優れ、光沢感は長期間保持されます。塩化ゴム系塗膜上に塗装可能です。

系統

弱溶剤型ウレタン系塗料

用途

遮熱タイプ中塗塗料

適用部位

上構外部、デッキなど

製品情報

色調	白
光沢	艶有り
Volume Solid (%) 理論値	43
取得認定	

混合比率	(ベース:硬化剤=10:1重量比)
内容量(荷姿)	18kgセット(16.4kg・1.6kg)
荷姿形態	2液形
適台下塗	ヒートリフレックス(UM)下塗
適台上塗	ヒートリフレックス(UM)

使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。
適用シンナー	シンナーNo_2
希釈率_推奨値	0-10% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-615
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	30	(-	μm)
ウェット膜厚	70	(-	μm)
理論塗付量	0.09	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間(時間)	8	7	6	4
指触乾燥時間(時間)	30分	25分	20分	10分
硬化乾燥時間(時間)	2	1.5	1	0.5
注水可能時間(時間)	-	-	-	-
最小塗装間隔(時間)	16	10	4	3
最大塗装間隔(日)	10日	10日	10日	7日
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

