

シーラバンAC HB

分類No. N10003

製品説明

一液型下塗り塗料(錆止め)です。耐海水性の防食性に優れた塗膜を形成します。防汚塗料との付着性に優れています。

系統

塩化ゴム・アクリル系塗料

用途

防食塗料

適用部位

外板

製品情報

色調 シルバー、シルバーブラウン

光沢 艶無し

Volume Solid (%) 理論値 42

取得認定

混合比率 -

内容量(荷姿) 18kg, 4kg

荷姿形態 既調合

適合下塗 ニューフォルテ

適合上塗 各種A/F

使用方法

| | |
|-----------|--|
| 推奨素地調整 | 【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。 ③発錆面へはST3以上で処理を実施する。 |
| 適用シンナー | シンナーNo_7 |
| 希釈率_推奨値 | 0-10% (外割り) |
| 塗装方法 | エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。 |
| 推奨エアレスチップ | 163T-621/623 |
| 推奨二次圧 | 10-15MPa |

推奨膜厚

| | | | | |
|--------|-------|---|---|---------------------|
| 乾燥膜厚 | 70 | (| - | μm) |
| ウェット膜厚 | 166 | (| - | μm) |
| 理論塗付量 | 0.212 | (| - | kg/m ²) |

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

| | 5°C | 10°C | 20°C | 30°C |
|------------|-----|------|------|------|
| 可使時間(時間) | | | | |
| 指触乾燥時間(時間) | 30分 | 20分 | 20分 | 20分 |
| 硬化乾燥時間(時間) | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 最小塗装間隔(時間) | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 最大塗装間隔(日) | - | - | - | - |
| 完全硬化時間(日) | - | - | - | - |

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 23

安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ① 上記乾燥時間は標準乾燥膜厚70 μ mでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。
② 理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項 ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。