

ラバマリンプライマーHB ホワイト

分類No. N10011

製品説明

非没水区画用の一液型下塗り塗料(錆止め)です。速乾性で防食性に優れた塗膜を形成します。淡彩色仕上げに適しています。

系統

塩化ゴム・アクリル系塗料

用途

下塗り塗料

適用部位

デッキ、上構、居住区

製品情報

色調	白
光沢	艶無し
Volume Solid (%) 理論値	47
取得認定	SOLAS (IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性)NK and JG and MED(BV))
混合比率	-
内容量(荷姿)	20kg
荷姿形態	既調合
適合下塗り	-
適合上塗り	ラバマリンBTD, ラバマリンDX

使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。 ③発錆面へはST3以上で処理を実施する。
適用シンナー	シンナーNo_7
希釈率_推奨値	0-3% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-619/621
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	70	(-	μm)
ウェット膜厚	149	(-	μm)
理論塗付量	0.193	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)				
指触乾燥時間(時間)	1	45分	30分	15分
硬化乾燥時間(時間)	12	8	6	4
最小塗装間隔(時間)	24	20	16	10
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 23

安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ①上記乾燥時間は標準乾燥膜厚70 μ mでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。
②理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項 ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。