

ラバマリン BTD**分類No. N10021****製品説明**

一液型上塗り塗料です。速乾性で光沢のある仕上がり感に優れた塗膜を形成します。

系統

塩化ゴム・アクリル系塗料

用途

上塗り塗料

適用部位

水線、外舷、デッキ、上構、居住区、ホールド(ドライカーゴ)

製品情報

色調 白、黒、赤さび、グリーン、各色

光沢 艶有り

Volume Solid (%) 理論値 40

取得認定 SOLAS(IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性)NK and JG and MED(BV)),
FDA

混合比率 -

内容量(荷姿) 20kg、一部18kg

荷姿形態 既調合

適合下塗 エポマリンAC(M), エポマリンAC(M)HS, エポマリンEX500, ラバマリンプライマー, 他

適合上塗 -

使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。
適用シンナー	シンナーNo.7
希釈率_推奨値	0-3% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-617/619
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	40	(-	μm)
ウェット膜厚	99	(-	μm)
理論塗付量	0.128	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)				
指触乾燥時間(時間)	1	45分	30分	20分
硬化乾燥時間(時間)	6	4	3	2
最小塗装間隔(時間)	16	10	4	3
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 23

安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ① 理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。
② 本データシートは白を代表色として作成しています。

免責事項 ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。