

**SDマリンビルドプライマー赤さび**

分類No. N11000

**製品説明**

一液型アルキッド下塗り塗料(錆止め)です。防食性が良く、中うみやちぢみを生じにくい製品です。

**系統**

アルキッド・油性系塗料

**用途**

下塗り塗料

**適用部位**

上構、居住区

**製品情報**

色調

赤さび

光沢

艶無し

Volume Solid (%) 理論値 53

取得認定 SOLAS(IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性)NK and JG and MED(BV))

混合比率 -

内容量(荷姿) 20kg

荷姿形態 既調合

適合下塗り -

適合上塗り SDマリンBTD

## 使用方法

推奨素地調整	【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。 ③発錆面へはST3以上で処理を実施する。
適用シンナー	シンナーNo_2
希釈率_推奨値	0-3% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-619/621
推奨二次圧	10-15MPa

## 推奨膜厚

乾燥膜厚	80	(	-	μm)
ウェット膜厚	152	(	-	μm)
理論塗付量	0.217	(	-	kg/m <sup>2</sup> )

## 乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)				
指触乾燥時間(時間)	3	2	1	30分
硬化乾燥時間(時間)	16	10	6	4
最小塗装間隔(時間)	16	14	12	10
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

## その他

有効期限 24ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 43

### 安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ① 上記乾燥時間は標準乾燥膜厚80 $\mu$ mでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。  
② 理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。  
③ 本塗料のVOCは398g/Lです。

免責事項 ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。  
② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。  
③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。