

SDマリンビルドプライマーホワイト

分類No. N11001

製品説明

一液型アルキッド下塗り塗料(錆止め)です。防食性が良く、中うみやちぢみを生じにくい製品です。淡彩色仕上げに適しています。

系統

アルキッド・油性系塗料

用途

下塗り塗料

適用部位

上構、居住区

製品情報

色調 ホワイト

光沢 艶無し

Volume Solid (%) 理論値 52

取得認定 SOLAS (IMO FTP Part2/Part5(防火・難燃性)NK and JG and MED(BV))

混合比率 -

内容量 (荷姿) 20kg

荷姿形態 既調合

適合下塗り -

適合上塗り SDマリンBTD

使用方法

| | |
|-----------|--|
| 推奨素地調整 | 【旧塗膜への適用】①塗装面の下地塗膜または旧塗膜を高圧清水等で洗浄し、ゴミ、ホコリ等を除去。 ②高圧清水洗浄で除去出来ない付着物、チョーキング層は、マジックロン等を使用して物理的に除去。 ③発錆面へはST3以上で処理を実施する。 |
| 適用シンナー | シンナーNo_2 |
| 希釈率_推奨値 | 0-3% (外割り) |
| 塗装方法 | エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。 |
| 推奨エアレスチップ | 163T-619/621 |
| 推奨二次圧 | 10-15MPa |

推奨膜厚

| | | | | |
|--------|-------|---|---|---------------------|
| 乾燥膜厚 | 80 | (| - | μm) |
| ウェット膜厚 | 153 | (| - | μm) |
| 理論塗付量 | 0.218 | (| - | kg/m ²) |

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

| | 5°C | 10°C | 20°C | 30°C |
|------------|-----|------|------|------|
| 可使時間(時間) | | | | |
| 指触乾燥時間(時間) | 3 | 2 | 1 | 30分 |
| 硬化乾燥時間(時間) | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 最小塗装間隔(時間) | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 最大塗装間隔(日) | - | - | - | - |
| 完全硬化時間(日) | - | - | - | - |

その他

有効期限 24ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 43

安全・取り扱い注意事項

- ①取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ②蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤詳しくは、SDSをご参照下さい。

- 備考
- ①上記乾燥時間は標準乾燥膜厚80 μ mでの数値を示しています。塗装膜厚により異なる場合がありますので御注意ください。
 - ②理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。
 - ③本塗料のVOCは372g/Lです。

- 免責事項
- ①上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
 - ②製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
 - ③上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。