

プラチナイト R**分類No. N11050****製品説明**

一液形の耐熱塗料です。シルバー色の仕上がり感が得られます。耐熱性に優れています(150℃以下)。

系統

特殊合成樹脂系塗料

用途

耐熱塗料

適用部位

ファンネル、ダクト、エンジンルームデッキ、上構、居住区

製品情報

色調	シルバー
光沢	半艶
Volume Solid (%) 理論値	48
取得認定	

混合比率	-
内容量(荷姿)	16L・4L・1L
荷姿形態	既調合
適合下塗	-
適合上塗	-

使用方法

推奨素地調整	鋼板面: グレード Sa2 (ISO 8501-1:1988) 以上。 ショッププライマー面: スイープブラスト処理、高圧水洗浄又は同等の方法によりによってクリン グすること。 部分補修ではST3も可。
適用シンナー	シンナーNo_2
希釈率_推奨値	0-3% (外割り)
塗装方法	エアレス塗装。小面積の補修等にはハケ、またはローラーブラシも可。
推奨エアレスチップ	163T-619/621
推奨二次圧	10-15MPa

推奨膜厚

乾燥膜厚	20	(-	μm)
ウェット膜厚	42	(-	μm)
理論塗付量	0.041	(-	kg/m ²)

乾燥硬化時間 (塗装間隔は同種塗料の場合)

	5°C	10°C	20°C	30°C
可使時間(時間)				
指触乾燥時間(時間)	2	2	1	1
硬化乾燥時間(時間)	6	5	3	2
最小塗装間隔(時間)	24	20	16	12
最大塗装間隔(日)	-	-	-	-
完全硬化時間(日)	-	-	-	-

その他

有効期限 12ヶ月(屋内貯蔵)

引火点(°C) 44

安全・取り扱い注意事項

- ① 取り扱い作業は、適正な保護具を着用し、良好な換気条件など正しい環境下で行って下さい。
- ② 蒸気、ガス、ミストを吸引しないようご注意ください。
- ③ 皮膚との直接接触を防止し、万一、皮膚に付着した場合には、速やかに布などで拭き取った後、皮膚用の洗剤、又は石鹼を使用し十分な水で洗い落として下さい。
- ④ 目に入った場合、直ちに大量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 詳しくは、SDSをご参照下さい。

備考 ① 理論塗付量はISO3233:1998から算出しております。

免責事項 ① 上記掲載の数値、内容は本データシート発行時点での最新情報に基づくものです。
② 製品が、万一、弊社管理指定外の条件で使用された場合、品質保証致しかねることが御座います。
③ 上記掲載の数値、内容は予告無く変更する場合がございます。宜しくご了承下さい。